

CELOVAN

DATOS TECNICOS:

MORTERO PREPARADO PARA JUNTAS DE 3 A 20 mm

CONSERVACIÓN 8 MESES EN UN LUGAR SECO

AGUA DE AMASADO: + - 7 LITROS POR SACO

DURACIÓN MEZCLA: + - 60 MINUTOS

TRANSITABILIDAD: 24 H

Material de juntas para pavimentos de barro, y baldosas de hormigón.

Su especial formulación le da una alta resistencia física y una fácil limpieza, lo cual evita que las piezas queden manchadas, aunque estas sean porosas.

PRESTACIONES FINALES:

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN $\geq 30 \text{ N/mm}^2$

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN $\leq 1000 \text{ mm}^3$

ABSORCIÓN DE AGUA a 30 min. $\leq 2\text{g}$ / a 240 min. 5g

Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: Temperatura, ventilación, absorción del soporte y del recubrimiento del colocado.

MODO DE EMPLEO:

Añadir el agua necesaria hasta que alcance una buena viscosidad de trabajo. Dejar reposar cinco minutos y posteriormente llenar la junta, esperar a que tire y después retirar el material sobrante con un estropajo o tela. Luego pasar una esponja húmeda para alisar la junta.