

Referencia: 2508004-01
Hoja de encargo: 22501980

INFORME DE ENSAYOS nº 221.I.2509.1034.ES.01

A PETICIÓN DE:

EMPRESA: JUST TRAYS EU, S.L.
RESPONSABLE: FERNANDO MATA MARTÍNEZ
DIRECCION PD RAMONET, 7
POBLACIÓN: 12550 ALMASSORA (CASTELLON)
TELÉFONO: 626.314.892

CIF: B-21.719.356

REFERENTE A:

MUESTRAS: REVESTIMIENTO DE PLATO DE DUCHA

ENSAYOS: RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. RESBALADICIDAD

FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 01/08/2025
FECHA INICIO DE ENSAYOS: 25/08/2025
FECHA FINALIZACIÓN DE ENSAYOS: 26/08/2025

Documento firmado digitalmente mediante firma electrónica legal.

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE 5 PÁGINAS NUMERADAS CORRELATIVAMENTE.

La muestra de ensayo objeto de este informe permanecerá en AIDIMME durante un período de tiempo de treinta días a partir de la fecha de emisión del mismo. Transcurrido este plazo se procederá a su destrucción, por tanto cualquier comprobación debe llevarse a cabo dentro de esos límites.

1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA ENSAYADA. INSPECCIÓN PREVIA AL ENSAYO

La muestra corresponde a un revestimiento de plato de ducha con la siguiente identificación, según información del cliente:

PLATO DE DUCHA TEXTURA SOFT STONE

Muestra referenciada por AIDIMME como 2508004-01



Aspecto de la muestra AIDIMME 2508004-01

2. PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Muestra suministrada por el cliente.

3. ENSAYO SOLICITADO

Resistencia al deslizamiento. Resbaladicidad

4. ADECUACIÓN DEL ENSAYO A NORMA

El método de ensayo realizado coincide con lo indicado en la siguiente norma:

- UNE-EN 16165:2022 “*Determinación de la Resistencia al deslizamiento de superficies peatonales. Métodos de evaluación*”, anexo C, ensayo del péndulo, y anexo AN, condiciones para la realización del ensayo de deslizamiento conforme al Código Técnico de la Edificación

5. MÉTODO DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE-EN 16165:2022, anexo C y Anexo Nacional AN.2)

La resistencia al deslizamiento se determina empleando un péndulo de fricción, que mide la pérdida de energía que experimenta una zapata de goma normalizada (goma 57) que va unida al extremo del brazo del péndulo y que se encuentra presionada por un muelle, al deslizar sobre la superficie de ensayo.

La zapata y la superficie deben humedecerse con un suministro abundante de agua potable con ayuda de un pulverizador. Cuando el brazo oscila, la fuerza de fricción entre la zapata y la superficie de ensayo se obtiene midiendo la amortiguación del movimiento circular del brazo del péndulo.

La resistencia al deslizamiento (R_d) se expresa en PTV (*Pendulum Test Value*), que indica la posición de la aguja del brazo del péndulo durante su movimiento de avance sobre una escala circular. El valor de resistencia al deslizamiento de cada probeta es el valor medio obtenido tomando como aproximación la unidad.

De acuerdo con el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) del Código Técnico de la Edificación (CTE), los suelos se clasifican según su valor de resistencia al deslizamiento (R_D), ensayado siguiendo el procedimiento en condiciones húmedas con la zapata de goma 57, de acuerdo con la siguiente tabla:

Clasificación de los suelos según su resbaladidad	
Resistencia al deslizamiento (R_d) (PTV) menor o igual a 15	Clase 0
Resistencia al deslizamiento (R_d) (PTV) desde mayor de 15, hasta menor o igual a 35	Clase 1
Resistencia al deslizamiento (R_d) (PTV) desde mayor de 35, hasta menor o igual a 45	Clase 2
Resistencia al deslizamiento (R_d) (PTV) mayor de 45	Clase 3

Cuanto mayor es el número de la clase, menor es el riesgo de caída por resbalar.

Dicho código señala las clases en función de su uso, dadas en la siguiente tabla:

Clase exigible a los suelos en función de su localización Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas	
- superficies con pendiente menor que el 6%	1
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ⁽¹⁾ , terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- superficies con pendiente menor que el 6%	2
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas exteriores. Piscinas ⁽²⁾ . Duchas	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de *uso restringido*.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m

6. RESULTADOS OBTENIDOS**PLATO DE DUCHA TEXTURA SOFT STONE**

AIDIMME 2508004-01

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**(UNE EN 16165:2022, Anexo C y Anexo AN)**

Escala del péndulo: C

PARÁMETRO	RESULTADO				
Identificación probeta	1	2	3	4	5
Valor de la resistencia al deslizamiento (Rd) (PTV) de la muestra	70	65	70	70	70
Resistencia al deslizamiento (Rd) (PTV)	69				
CLASE DE RESBALADICIDAD (*)	CLASE 3				

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006, las muestras se clasifican, según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB SUA 1, y utilizando el método de la norma UNE-EN 16165:2022 AN.2

El resultado del presente ensayo/s no concierne más que a los objeto/s ensayado/s.

El Laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente que pudiera incluirse en este informe, identificada como tal, y en el caso de ensayos acreditados, esta información no está amparada por la acreditación.

Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa del laboratorio.

Fecha: 08 de septiembre de 2025



Francisco Juan Puchades
Responsable del Laboratorio de Materiales
AIDIMME



José Mollà Landete
Técnico del Laboratorio de Materiales
AIDIMME